



**ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ И САНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ**

**ТЕПЛО-ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА**



Порилекс НПЭ-Т - теплоизоляция для отопительных и сантехнических систем в виде труб и жгутов. Предназначена для отопительных, сантехнических систем, трубопроводов холодного водоснабжения. Теплоизоляция Порилекс НПЭ-Т - это материал с хорошей гибкостью, стойкой к механическим повреждениям, воздействию масел, извести, гипса, цемента, бензина.

Теплоизоляция Порилекс НПЭ-Т выдерживает температуру теплоносителя до + 90°C, сокращает теплопотери до 80%, предотвращает возникновение конденсата, защищает стальные трубы от коррозии.


Теплоизоляция для труб Порилекс НПЭ-Т обладает отличной гибкостью и легко монтируется как на отдельные трубы, так и на готовые трубопроводы.

Порилекс НПЭ-ЛК - листовой самоклеящийся материал для тепло-звукоизоляции воздуховодов и систем кондиционирования воздуха. Предназначен для тепло-шумоизоляции систем кондиционирования воздуха и воздуховодов, а также для труб больших диаметров.

Тепло-шумоизоляция Порилекс НПЭ-ЛК рулонный самоклеящийся материал. Благодаря клеевому слою и удобной разметке, трудозатраты и время на монтаж значительно снижаются. Порилекс НПЭ-ЛК не требует дополнительной защиты и не подвержен физическому старению, не разрушается.

Тепло-шумоизоляция Порилекс НПЭ-ЛК позволяет снизить уровень энергопотерь, предотвращает возникновение конденсата на изолируемой поверхности и способствует снижению шумов.

При использовании теплоизоляции Порилекс НПЭ столщиной стенки 13 мм уровень теплопотерь снижается на 80% по сравнению с неизолированными трубами.



**Монтаж теплоизоляции Порилекс НПЭ-Т**

Трубы Порилекс НПЭ-Т монтируются на отдельные трубы простым натяжением. При необходимости установки теплоизоляции на готовые трубопроводы, трубы разрезаются по специальному продольному надрезу. Швы проклеиваются специальным kleem. Благодаря продольному надрезу трубы Порилекс НПЭ-Т разрезаются легко и ровно, обеспечивая простой и быстрый монтаж.



**Монтаж тепло-шумоизоляции Порилекс НПЭ-ЛК**

Раскроите материал Порилекс НПЭ-ЛК, используя разметку. Снимите защитную пленку. Приклейте материал на сухую, чистую поверхность воздуховода.

**Физико-механические показатели материала Порилекс НПЭ**

Плотность	25 ± 5 кг/м³
Диапазон рабочих температур	-40...+90°C
Коэффициент паропроницаемости	0,001 мг·м ч °C
Коэффициент теплопроводности	0,048 Вт/м °C
Водопоглощение за 24 часа при 22°C	0,9 %
Пожарные характеристики	Г2, В1, Д2
μ-Фактор	3000
Прочность связи клеевого слоя с несущей поверхностью, не менее	5 Н/см



Порилекс НПЭ изготавливается из пищевых марок полиэтилена, без добавления вторичного сырья. Производится по озоносберегающей технологии, без использования фреона.



Вспененный плиэтилен Порилекс НПЭ входит в число 100 Лучших товаров России.

**ООО «ТеплоСантехМонтаж»**

620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 81А, оф. 419  
тел.: 212-40-45, факс: 235-78-80